



LACRE BIO VS LACRE MF

DURANTE EL LACRADO
DE LAS BOTELLAS


BIO

MF




Temperatura de aplicación
58°C a 64°C


Temperatura de aplicación
73°C a 88°C




Más firme al tacto




Más blando al tacto




No deja marcas muy visibles
al ser tocado



Puede dejar marcas superficiales
si se toca cuando sigue tibio




Más difícil de lograr un realce claro
al estampar el sello




Se obtiene un buen realce
al estampar el sello

LACRE BIO VS LACRE MF


BIO



Formulado con cera de abeja
100% natural




Recomendado para vinos de mesa
y alimentos, aceite de oliva, etc.




En la apertura, el lacre se puede
desprender por completo del tapón
y es quebradizo

MF



Sin materias primas de origen animal
Fórmula vegana



Recomendado para botellas
de bebidas y licores



En la apertura, se retira la cintilla
y el resto del lacre queda
adherido a la botella

